

2K PRO

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.2k-pro.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

2K PRO 2K Epoxy Grundierung rotbraun 400 ml Art. Nr. 351851



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Universell einsetzbare Zweikomponenten Epoxy-Grundierung für alle Untergründe, wie z.B. Eisen, Stahl, verzinkter Stahl und die meisten Kunststoffe. Auch für problematische Untergründe wie z.B. Aluminium geeignet. Dieses Produkt bietet einen exzellenten Korrosionsschutz und ist daher ideal für die Beschichtung neuer oder für Reparaturlackierungen vorhandener Bauteile oder Lackierobjekte innen und außen geeignet.

Eigenschaften

- Hochwertige Zweikomponenten-Beschichtung
- Exzellente Korrosionsschutzeigenschaften
- Sehr gute Haftung und hohe Füllkraft
- Mit allen gängigen Lacksystemen überlackierbar, abgestimmt auf die 2K PRO-Decklacke
- Mit 2 Komponenten Polyester-Spachtel überarbeitbar

Materialbasis

Zweikomponenten-System, bestehend aus Bindemittel und Härter

Farbton

Rotbraun

Glanzgrad

Matt

VOC-Wert (EU)

640 g/l

Untergrund

Eisen (gereinigt und geschliffen)
Stahl (gereinigt und geschliffen)
Gusseisen (gereinigt und geschliffen)
Verzinkter Stahl (feuerverzinkt, bandverzinkt oder galvanisch verzinkt gereinigt und geschliffen)
Aluminium (gereinigt und geschliffen)
Buntmetalle bedingte Haftung (gereinigt und geschliffen)
Alle gängigen Kunststoffe, wie PVC, GFK, ABS und PP/EPDM. Um die bestmögliche Haftung zu erreichen, wird empfohlen, die Oberfläche gründlich zu reinigen und einen Kunststoffhaftvermittler aufzutragen.
Nicht auf Polyethylen - PE sowie Acrylglas anwenden.
Styroporuntergründe mit geeigneter Styropor-/Isoliergrundierung vorbehandeln
Alt- bzw. Originallackierung (gereinigt und geschliffen)
Alle gängigen Hölzer (gereinigt und geschliffen).
Für ein optimales Ergebnis kann ein Zwischenschliff nötig sein.

Der Untergrund muss fett-, staubfrei und trocken sowie bei Metallen vollständig entrostet sein.


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Atemschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln













Dose vor dem Auslösen 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln angerechnet.

Aktivierungsknopf



Weißes Aktivierungsknopf aus der Kappe entnehmen.
Dose um 180° drehen und den Aktivierungsknopf auf den Stift im Dosenboden aufsetzen.

2K PRO

Aktivieren		Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Weißen Aktivierungsknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.
Schütteln		Dose nach dem Auslösen erneut 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet. Dose nach dem Schütteln 15 Minuten ruhen lassen.
Sprühsicherung		Entfernen Sie die Sprühsicherung indem Sie zuerst den Sprühkopf abnehmen. Führen Sie einen Schraubenzieher zwischen Lasche und Sicherungsring ein. Hebeln Sie mit einer Abwärtsbewegung die Sicherung sanft heraus.
Probeprühen-Farbtonprüfen		Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen, - Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie Farbton prüfen.
Spritzabstand		15 cm - 25 cm
Spritzgänge		ca. 2 - 3 Spritzgänge (Trockenfilmschichtdicke 70 - 100 µm)
Ablüftzeiten		Zwischenablüftzeit (Wartezeit zwischen den jeweiligen Spritzgängen): ca. 10 - 15 Minuten
Verarbeitungsbedingungen		Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 50 %.
Verbrauch-Ergiebigkeit		ca. 0,5 - 0,75 m ² bei 2 Spritzgängen
Trocknung		staubtrocken: ca. 1 Stunde griffest: 3 - 5 Stunden schleifbar: 24 - 48 Stunden bei 20° C überlackierbar: nach 6 - 8 Stunden Die Trockenzeiten sind abhängig von Temperatur und Schichtdickenauftrag.

2K PRO

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die o.g. Verarbeitungsbedingungen. Die Bestimmung der Trockengrade erfolgte nach DIN 53150.


Weiterverarbeitung

Überarbeitbar mit allen handelsüblichen 1K und 2K Lacken. Wird die 2K PRO Epoxy Grundierung nach mehr als 7 Tagen überlackiert, so muss diese vorab geschliffen werden.

Vor Überarbeitung mit 2K Spachtel muss eine Trockenzeit von 24 Stunden bei Raumtemperatur eingehalten werden.




Nassschliff mit P 800



Trockenschliff P 400 - P 500

Verarbeitungszeit




Nach der Aktivierung ca. 48 Stunden bei 20° C Raumtemperatur. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten Verarbeitungszeit.

Nach Ablauf der Verarbeitungszeit ist eine einwandfreie Qualität der erzeugten Beschichtung nicht mehr gewährleistet, da in der Dose ab der Aktivierung eine chemische Reaktion abläuft.

Das Produkt darf nach Ablauf der Verarbeitungszeit nicht mehr eingesetzt werden.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3 - 5 Sekunden sprühen um das Ventil zu reinigen.

Ergänzende Hinweise


Wichtige Hinweise



Dose nicht mechanisch beanspruchen.

Nicht auf säurehaltigen Grundierungen verwenden.

Lagerstabilität



36 Monate (nicht aktiviert)

Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Kenzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.