


PRO

Auto-K - Herpé S.A.S., 100, route de Forbach
57350 Spicheren / France
Téléphone: +33 3 87 85 30 64, Télécopie: +33 3 87 87 37 10
www.kwasny.fr

FICHE TECHNIQUE 1K CHROME 400 ML Art. Nr. 351207



Informations produit

Description / utilisation

Permet d'obtenir un effet chrome.

Excellent pouvoir couvrant. L'effet chrome ne possède qu'une résistance limitée aux intempéries et ne résiste pas aux frottements. Ne pas recouvrir de vernis.

La couleur du capuchon ne correspond pas exactement au contenu de l'aérosol.

Propriétés

- Excellent pouvoir couvrant.
- L'effet chrome ne possède qu'une résistance limitée aux intempéries et ne résiste pas aux frottements.

Composition

Résine acrylique

Coloris

Effet Chrome

Taux de COV (UE)

704 g/l

Supports

Idéale pour les objets en métal, bois, plastiques, polystyrène, pierre, argile, céramique, verre ainsi qu'en rotin/raphia et papier/carton.

La partie abîmée doit être exempte de traces de graisse, de poussières, sèche et complètement décapée.


Application

Mesures de Protections




Porter un équipement de protection individuelle.
(masque de protection / gants / lunettes de protection).
Pour plus de détails, se reporter à la fiche des données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter de l'audition claire des billes de mélange.

Test produit




Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation




25 cm

Application




Épaisseur après séchage: 15 - 20 µm
(env. 1 application)

Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 50 %.

Séchage



Hors poussières TG1: 20 minutes

Sec au toucher TG3: env. 60 minutes

Sec à cœur TG5: 24 heures


(faible de résistance au frottement).

Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.

Recouvrable

Avec le produit lui-même à tout moment

Après usage



Après avoir peint, retournez la boîte et vaporisez pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la valve.

Remarques complémentaires


Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Ne pas appliquer de vernis de finition, au risque de compromettre totalement l'effet Chrome. Vérifier la compatibilité des supports plastiques. Il convient de préparer tous les supports en pierre, argile, céramique, verre, rotin/raphia et papier/carton à l'aide de l'apprêt universel

Stabilité au stockage



60 mois

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air inférieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.